



FICHA TÉCNICA LLANTEXTURA a3p

1. DESCRIPCIÓN: Recubrimiento Texturizado para interiores y exteriores. Elaborado con pigmentos, polvo y grano de llantas recicladas de alta resistencia, arena sílica y aditivos que sirven para decorar muros, plafones, columnas, etc., de concreto, yeso, tablaroca, madera, unicef, plástico, etc...

TIPO: Pasta Acrilica Modificada.
COLORES: Blanco
ACABADO: Mate.

2. PARAMETROS DE MEDICION:

SÓLIDOS CON PESO (%): 78% +/- 2% ASTM D 1644
SÓLIDOS POR VOLUMEN (%): 67.0% +/- 2% Calculado por fórmula
DENSIDAD (g/ml): 1.55 – 1.65 ASTM D 1475
PENETRACION: 330 - 375 1/10 mm· ASTM D 217

3. CARACTERISTICAS ESPECIALES

GENERAL

Dentro de su formulación incluye un fungicida para proteger el recubrimiento contra la formación y crecimiento de hongos. Ideal para ser aplicado en lugares de alto tráfico humano, listo para usarse y es durable.

EN RELACION AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes tóxicos ni materiales contaminantes.

4. DATOS DE APLICACION:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad, salitre o cualquier otro contaminante del área.

SELLADO:

Diluya **Sellador A3P** a razón de 1lt por 5 lt de agua limpia y aplique la solución con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 minutos antes de aplicar la pasta.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO:

Antes de realizar la aplicación del producto, este debe mezclarse perfectamente, de ser posible usando un taladro de baja resolución con propela. Cuando tenga cubetas de lotes diferentes deberá mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

DILUCION:

El producto puede ser diluido hasta un 5% con agua, dependiendo las necesidades de aplicación, pero el producto ya se presenta con la consistencia para emplearse preferentemente sin dilución.

METODO DE APLICACION:

Aplique en una sola dirección, extendiendo uniformemente con rodillo texturizador o llana metaliza de acero inoxidable, rodillo de pelo, tiroleta, etc. Para dar acabado final mientras el producto aun esta fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada como puede ser: Rodillo texturizador, de felpa, espátula dentada, esponja, llana de plástico, etc...

EQUIPO DE APLICACION:

Se recomienda utilizar Rodillo, Esponja, Llana metálica, Llana de acrílico , Tiroleta.

PRECAUCIONES AL APLICAR:

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre 10 y 40°C. Evite aplicar en las últimas horas del día o cuando hay rocío, mayor condensación o cuando se pronostiquen lluvias. Evite que el producto se congele.

TIEMPO DE SECADO:

A 25°C y 50% de humedad relativa, Al Tacto 30 minutos, Secado Total en 24 horas.

Los tiempos de secado presentados pueden variar de acuerdo a las condiciones de temperatura, humedad y ventilación.



FICHA TÉCNICA LLANTEXTURA a3p

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA HUMEDA POR CAPA

El rendimiento teórico es de 1.311 mm. (51 milésimas de pulgada), dependiendo del acabado y de la superficie.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA SECA POR CAPA

El rendimiento teórico es de 0.920 mm. (36.2 milésimas de pulgada),

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

RENDIMIENTO TEORICO

Aproximadamente se consumen 1.4 m² / Lt, los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y dependiendo del acabado que se desee dar al recubrimiento.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Una vez concluida la labor de aplicación, el equipo de utensilios deberá limpiarse utilizando agua y jabón. El equipo metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás u otro solvente para prevenir la oxidación.

5. MANEJO DEL PRODUCTO.

INFLAMABILIDAD

Flamable a Fuego Directo

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35°C bajo techo.

6. CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos; después de usarlo manténgase bien cerrado y fuera del alcance los niños. No se recomienda el contacto con químicos corrosivos ni su aplicación en superficies que estén expuestas a condiciones bruscas de temperatura y humedad.

7. PRESENTACION

Cubeta de 19 Lt.

8. IMPORTANTE

Todos los datos e información presentados no podrán ser modificados o alterados. La contravención de esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionados por las leyes vigentes.

Recubrimientos Ecológicos y Reciclados, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento cumple con las especificaciones establecidas. Cualquier cambio en las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio, han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual sea diferente a nuestras recomendaciones, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.